

Общество с ограниченной ответственностью «Технокерамика»
(ООО «Технокерамика»)

ОКПД2 23.99.19.111

ОКС 81.080

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Технокерамика»

В. А. Кузовников
2022 г.

Изменение №2


**УТЯЖЕЛИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
(ПРОПАНТЫ МАГНЕЗИАЛЬНО-КВАРЦЕВЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ)**

Технические условия

ТУ 23.99.19-004-57739297-2021
(введены впервые)

Дата введения в действие – 2022-10-20

РАЗРАБОТАНО
ООО «Технокерамика»



Курганская обл.
г. Шадринск
2022

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
производству ООО «Технокерамика»

А. В. Сёмин

«14» октября 2022 г.

РАЗРАБОТАНО

Технический директор
ООО «Технокерамика»

С. В. Сиромолот

«07» октября 2022 г.

Начальник отдела охраны окружающей
среды ООО «Технокерамика»

А. С. Усольцев

«12» октября 2022 г.

Начальник отдела технического контроля
ООО «Технокерамика»

С. В. Зартдинова

«11» октября 2022 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на утяжелители керамические для буровых растворов с полимерным покрытием марки KeraRCP (пропанты магнезиально-кварцевые с полимерным покрытием) – керамические гранулы, изготовленные в соответствии с ТУ 23.99.19-003-57739297, покрытые полимерным материалом на основе эпоксидных и фенолформальдегидных смол и предназначенные для использования при обработке нефтяных скважин способом гидравлического разрыва пласта.

Пример записи при заказе и в документации: Утяжелители керамические для буровых растворов с полимерным покрытием KeraRCP (пропанты магнезиально-кварцевые с полимерным покрытием KeraRCP), фракция 12/18, ТУ 23.99.19-004-57739297-2021.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе использованы следующие термины по ГОСТ Р 52918, ГОСТ Р 54571 с соответствующими определениями:

2.1 пропанты: Гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности, предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта.

2.2 фракция пропантов: Совокупность гранул пропантов определенного размера.

2.3 основная фракция: Совокупность гранул пропантов, большая часть которых, проходя через сито, номер которого указан в числитеle обозначения фракции, задерживается на сите, номер которого указан в знаменателе.

2.4 меш: Единица физической величины, равная числу квадратных отверстий на единицу длины сетки в дюймах и характеризующая размер ячеек сита;

2.5 насыпная плотность пропантов: Отношение массы свободно насыпанных пропантов к занимаемому ими объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр.

2.6 кажущаяся плотность пропантов: Отношение массы пропантов к их общему объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр.

2.7 общий объем пропантов: Объем гранул пропантов с учетом открытых и закрытых пор, выраженный в кубических сантиметрах.

2.8 абсолютная (истинная) плотность пропантов: Отношение массы пропантов к их истинному объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр.

2.9 истинный объем пропантов: Объем гранул пропантов без учета открытых пор и пустот между гранулами, выраженный в кубических сантиметрах.

2.10 сопротивление раздавливанию: Массовая доля гранул пропантов, разрушенных при воздействии заданной сжимающей нагрузки, выраженная в процентах.

2.11 сферичность: Степень приближения формы гранулы к форме сферы, выраженная в условных единицах.

2.12 округлость: Степень относительной сглаженности углов при вершинах и ребер гранул пропантов, выраженная в условных единицах.

2.13 гранулометрический состав: Совокупность массовых долей фракций в сыпучем материале, выраженная в процентах.

2.14 растворимость в смеси кислот: Относительное изменение массы пропантов после обработки растворами, содержащими смесь кислот, выраженное в процентах.

2.15 мутность: Интенсивность рассеяния света на взвешенных частицах в единице объема водной суспензии пропантов, выраженная в нефелометрических единицах мутности, NTU.

2.16 потеря массы при прокаливании: Относительное уменьшение массы пропантов после нагрева и выдержки их при заданной температуре до достижения постоянной массы, выраженное в процентах.

2.17 хлорорганические соединения (ХОС): Продукты замещения в различных органических соединениях атомов водорода атомами хлора.

2.18 массовая доля хлорорганических соединений: Массовая доля хлорорганических соединений, растворенных в образце нафты, выкипающей до температуры 204 °C, полученной из нефти или модели нефти с добавлением химического реагента, после добавления химического реагента.

2.19 модель нефти: Смесь органических веществ заданного состава, имитирующая нефть по своим физико-химическим показателям.

2.20 химический реагент: Товарный продукт, применяемый на стадии строительства и ремонта скважин, при операциях увеличения нефтеотдачи и заводнения, в процессах добычи, транспорта и подготовки нефти.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Пропанты с полимерным покрытием должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта технической документации.

3.2 В зависимости от размера гранул пропанты с полимерным покрытием подразделяются на фракции, указанные в таблице 1. Изготавливаемые фракции пропантов соответствуют международному стандарту ISO 13503-2, ГОСТ Р 54571. Требования к ситам – по ASTM E 11, ГОСТ Р 51568.

Таблица 1 - Обозначение и характеристика фракций пропантов

Фракция, меш (мм)	Характеристика
12/18 (1,70/1,00)	Гранулы проходят через сито № 12 и задерживаются на сите № 18
16/20 (1,18/0,85)	Гранулы проходят через сито № 16 и задерживаются на сите № 20
16/30 (1,18/0,60)	Гранулы проходят через сито № 16 и задерживаются на сите № 30
20/40 (0,85/0,425)	Гранулы проходят через сито № 20 и задерживаются на сите № 40

3.3 По физико-механическим, химическим показателям, гранулометрическому составу и форме пропанты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Наименования и значения показателей качества пропантов

Наименование показателя	Значение показателя для фракции			
	12/18	16/20	16/30	20/40
1	2	3	4	5
Насыпная плотность, г/см ³ , не более				1,70
Сопротивление раздавливанию ¹ , %, не более:				
при 34,5 Н/мм ² (5000 psi)	7,0	5,0	3,0	3,0
при 51,7 Н/мм ² (7500 psi)	15,0	10,0	7,0	5,0
при 68,9 Н/мм ² (10000 psi)	20,0	16,0	10,0	8,0
Разрушаемость заполимеризованного в течение 4 ч при температуре 55 °C и давлении 6,89 Н/мм ² (1000 psi) пропанта, кПа, не менее				344,7
Кажущаяся плотность, г/см ³ , не более				3,10
Абсолютная (истинная) плотность, г/см ³ , не более				3,10
Растворимость в смеси кислот, %, не более				10,0
Потеря массы при прокаливании, %, не более				4,0
Массовая доля гранул основной фракции, %, не менее				90,0
Мутность, NTU, не более				250
Гранулометрический состав:				
остаток на сите не более 0,1 %, № сита:	8	12	12	16
проход через сито не более 1,0 %, № сита:	30	40	40	50
Сферичность, у.е., не менее				0,7
Округлость, у.е., не менее				0,7
Массовая доля хлорогранических соединений ² , млн ⁻¹				отсутствие

Примечание - По согласованию с потребителем допускается поставка пропантов с полимерным покрытием с другими физико-механическими, химическими показателями и гранулометрическим составом, что должно быть отражено в контракте на поставку.

1 Испытания проводятся на пробе пропанта, предварительно высушенной при температуре (105±3) °C в течение 1 часа и охлаждённой на воздухе до комнатной температуры.

Окончание таблицы 2

2 Значение массовой доли хлороганических соединений находится ниже нижнего значения диапазона определяемых концентраций метода 2 [11].

3.4 По химическому составу пропанты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Химический состав пропантов

№ п/п	Компонент	Содержание, % масс.
1	SiO ₂	44 - 70
2	MgO	0,1 – 42,0
3	Fe в пересчёте на Fe ₂ O ₃	2,0 – 9,0
4	CaO, не более	10,0
5	Al ₂ O ₃	2,0 – 9,0
6	K ₂ O+ Na ₂ O, не более	3,5
7	P ₂ O ₅	0,03 - 0,70

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 По степени воздействия на организм человека пыль пропантов относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений 8,0 мг/м³ для силикатсодержащих пылей в перечислении 3) по [1].

4.2.1 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для пропантов не более 370 Бк/кг по ГОСТ 30108, по [2].

4.3 Острые отравления при изготовлении и применении пропантов исключены.

4.4 Пропанты не способствуют образованию токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах, пожаро-, взрыво- безопасны и выдерживают температуру выше 900 °C.

4.5 Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в атмосферном воздухе населенных мест 0,3 мг/м³ по [3].

4.6 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту согласно [4].

4.6.1 Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории III – технологической типа «А» по [5].

4.6.2 Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест в соответствии с [6].

4.7 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.

4.8 Все работы в помещениях, связанные с изготовлением пропантов, должны проводиться при работающих общеобменной и местной вентиляциях по ГОСТ 12.4.021.

4.9 Лица, связанные с изготовлением пропантов должны быть обеспечены специальной одеждой в соответствии с [7] по ГОСТ 12.4.103 и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от пыли по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041 и ГОСТ 12.4.296.

4.10 Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и в соответствии с [8].

4.11 Общие требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ по ГОСТ 12.3.009.

4.12 Требования к номенклатуре видов пожарной техники и огнетушащих средств - по ГОСТ 12.4.009.

4.13 Размещение, хранение и обезвреживание отходов осуществляют в соответствии с порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов по [9].

4.14 Пропанты подлежат испытаниям в аккредитованной гигиенической лаборатории по показаниям безопасности не реже одного раза в 12 месяцев в соответствии с [10].

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Процесс приемки продукции проводится на соответствие требованиям настоящих технических условий по 3.3 таблице 2.

5.2 Пропанты принимают партиями. Партия должна состоять из пропантов одной фракции массой не более 200 т и сопровождаться одним документом о качестве (сертификатом), содержащим:

- наименование предприятия – изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование продукции;
- номер партии и дату изготовления;
- обозначение и наименование настоящих технических условий;
- обозначение фракции, марки;
- результаты испытаний.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор и подготовка проб пропантов при приемо-сдаточных испытаниях – по ГОСТ 26565 с дополнениями по 6.1.1 – 6.1.3 настоящих ТУ:

6.1.1 Точечные (единичные) пробы отбирают пробоотборником не менее, чем в трёх точках каждой упаковочной единицы (контейнера) из выборки. При этом суммарная масса отобранного пропанта должна составлять не менее 0,3 кг.

6.1.2 Точечные пробы соединяют в объединенную пробу, из которой смешиванием и делением получают лабораторную пробу массой не менее 2 кг.

6.1.3 На случай разногласий в оценке качества пропанта не менее половины массы лабораторной пробы хранят в архиве в течении 12 месяцев для внутреннего рынка, при поставках на экспорт – в течении 12 месяцев.

6.2 Насыпную плотность, сопротивление раздавливанию, сферичность, округлость, гранулометрический состав, массовую долю гранул основной фракции, кажущуюся плотность, потерю массы при прокаливании, разрушенность заполимеризованного при 55 °С пропанта определяют от каждой партии, массовую долю хлорорганических соединений – от каждой пятой партии, абсолютную (истинную) плотность, мутность, растворимость в смеси кислот – от каждой десятой партии.

6.3 Определение насыпной плотности выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.4 Определение сопротивления раздавливанию выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.5 Определение кажущейся плотности выполняют по ГОСТ Р 54571.

6.6 Определение абсолютной (истинной) плотности выполняют по ГОСТ Р 54571.

6.7 Определение растворимости в смеси кислот выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.8 Определение потери массы при прокаливании выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.9 Определение массовой доли гранул основной фракции выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.10 Определение мутности выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.11 Определение гранулометрического состава выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.12 Определение сферичности выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.13 Определение округлости выполняют согласно ГОСТ Р 54571.

6.14 Определение химического состава выполняется по требованию потребителя согласно нормативным документам, указанным в контракте на поставку.

6.15 Определение разрушенности пропанта с полимерным покрытием, заполимеризованного при температуре 55 °С.

6.15.1 Требования к средствам измерений, испытательному и вспомогательному оборудованию, реактивам:

- Весы по ГОСТ Р 53228 высокого класса точности (предел допускаемой погрешности $\pm 0,1$ г), занесённые в Госреестр СИ РФ;

- Металлическая пресс-форма с внутренним диаметром 25,4 мм;

- Ручной пресс с тензодатчиком, обеспечивающий нагрузку 6,89 МПа (1000 psi);

- Погружной термостат-циркулятор LOIP LT-100 или термостат жидкостной ТЖ-ТС-01, обеспечивающие нагрев до 100 °C;
- Машина испытательная серии «ИТС 8000», занесённая в Госреестр СИ РФ для испытаний конструкционных материалов;
- Раствор KCl концентрации 2 %;
- Шпатель;
- Цилиндр мерный стеклянный по ГОСТ 1770, вместимостью 50 см³ 2-го класса точности.

Примечание – Допускается использовать другие средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, обеспечивающие точность испытаний, предусмотренную настоящей методикой.

6.15.2 Проведение испытания

6.15.2.1 В пресс-форму засыпают пробу пропанта такой массы, чтобы получилась таблетка в форме цилиндра с высотой, равной двум диаметрам. Заливают пробу 30 см³ раствора KCl, перемешивают до образования однородной массы;

6.15.2.2 Пресс-форму устанавливают на тензодатчик ручного пресса и прикладывают к ней при помощи болта-затяжки нагрузку 6,89 МПа (1000 psi);

6.15.2.3 Ручной пресс вместе с пресс-формой помещают в нагретый до требуемой температуры термостат и выдерживают в течение 4 часов (отсчет времени начинается с момента установления заданных значений температуры и давления);

6.15.2.4 Полученные после обработки в термостате таблетки заполимеризованного пропанта без охлаждения подвергают раздавливанию на испытательной машине для испытаний конструкционных материалов.

6.15.3 Обработка результатов испытаний

6.15.3.1 Давление, при котором произошло разрушение таблетки, Р кПа, определяют по формуле:

$$P = F / (\pi \cdot d^2 / 4), \quad (1)$$

где F – сжимающая нагрузка, при которой произошло разрушение таблетки, Н;

d – диаметр таблетки, равный $(25,4 \pm 0,1)$ мм.

6.15.4 Показатели точности

6.15.4.1 За результат измерений принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. Максимальное расхождение между которыми не должно превышать 250 кПа.

Полученный средний результат округляют до первого десятичного знака.

6.16 Определение массовой доли хлороганических соединений выполняют согласно метода 2 [11] или другого метода измерений, имеющего аналогичные показатели точности.

7 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

7.1 Упаковка, маркировка – по ГОСТ 24717 с дополнениями по 7.1.1, 7.1.2 настоящих ТУ:

7.1.1 Пропанты упаковывают в мягкие стропные специализированные контейнеры согласно ТУ 22.22.12-004-14838965 с полиэтиленовыми вкладышами по ТУ 2297-004-94818830. При этом два вкладыша помещаются один в другой, затем в мягкий контейнер. По требованию заказчика сверху на мягкий контейнер надевается ещё один вкладыш. Масса нетто должна составлять (1000 ± 5) кг.

7.1.2 Маркировку на контейнеры с пропантами наносят несмываемой краской на боковые поверхности каждого контейнера с двух сторон. В маркировку контейнера входят: наименование и товарный знак предприятия, обозначение фракции, аббревиатура изготовителя пропанта.

На лямку каждого контейнера прикрепляют бирку ОТК с указанием:

- наименования предприятия изготовителя и его товарного знака;
- обозначения и наименования настоящих технических условий;
- обозначения фракции, марки;
- массы и номера партии предприятия изготовителя;
- номера мягкого контейнера (МКР);
- даты изготовления.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование и хранение – по ГОСТ 24717 с дополнениями по 8.1.1 - 8.1.3 настоящих ТУ:

8.1.1 Пропанты транспортируют в открытом подвижном составе или автомобильным транспортом.

8.1.2 Пропанты хранят в крытых складах в условиях, исключающих повреждение упаковки, дополнительное увлажнение пропантов.

При использовании упаковочной тары (мягкие контейнеры) с вкладышами толщиной более 40 мкм пропанты хранят на открытых площадках, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей.

8.1.3 При транспортировании и хранении не допускается воздействие на пропанты температуры выше 50°C .

9 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие пропантов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения товара 12 месяцев (определяется по сроку годности упаковочных материалов).

9.2.1 По истечении гарантийного срока хранения пропанты могут быть применены после их проверки на соответствие требованиям настоящих технических условий.

9.3 На товар, переданный продавцом взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на заменённый, если иное не предусмотрено договором купли-продажи согласно [12].

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Отходы продукции и упаковки не токсичны, обезвреживания не требуют.

10.2 Промышленные отходы продукции подлежат сбору и утилизации на специальных предприятиях, имеющих лицензию, согласно [9].

Приложение А
(справочное)
Перечень
нормативных документов, на которые даны
ссылки в настоящих технических условиях

Обозначение документа	Наименование документа
1	2
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.016-79	ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентрации вредных веществ
ГОСТ 12.3.009-76	ССБТ. Работы Погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.009-83	ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.028-76	ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток»
ГОСТ 12.4.041-2001	ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.068-79	ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.4.103-83	ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук
ГОСТ 12.4.296-2015	ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 24717-2004	Огнеупоры и огнеупорное сырьё. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 26565-85	Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Окончание перечня

1	2
ISO 13503-2-2006	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 2. Измерения свойств расклинивающих наполнителей, используемых для гидравлического разрыва пласта и заполнения скважинного фильтра гравием, включая техническую поправку AMENDMENT 1:2009
ГОСТ Р 51568 - 99	Сита лабораторные из металлической проволочной сетки
ГОСТ Р 52918-2008	Огнеупоры. Термины и определения
ГОСТ Р 54571-2011	Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия
ASTM E 11-2004	Типовые технические условия на металлическую ткань и сита для испытаний
ТУ 22.22.12-004-14838965-2018	Мягкие контейнеры. Технические условия
ТУ 2297-004-94818830-07	Вкладыши полимерные для мягких контейнеров. Технические условия

Библиография

- [1] ГН 2.2.5.3532-2018 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- [2] СП 2.6.1.2612-2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
- [3] ГН 2.1.6.1338-2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
- [4] СП 2.2.2.1327-2003 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
- [5] СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
- [6] СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
- [7] ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
- [8] Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
- [9] СанПиН 2.1.7.1322-2003 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
- [10] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
- [11] МИ № 2/7-3-2022 Методика (метод) измерений ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ. Массовая доля хлорорганических соединений. Определение методом микрокулонометрии и рентгенофлуоресцентного анализа в образце нефти, полученном из нефти с добавлением химических реагентов (свидетельство об аттестации 420/RA.RU.311290-2015/2022 от 14.03.2022 г.)
- [12] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ

